



Farbig, glänzend, für innen und außen. Zum Abtönen in Farbmischmaschinen.

Decklack-Mix 845

Offenporige Decklackierungen im Innen- und Außenbereich auf Holz, Metall und neutralem Stein. Als farbiger Decklack geeignet für Heizkörper.

Technické vlastnosti:

Wasserabweisender, elastischer Decklack mit guter Härte. Hohes Deckvermögen. Wasserdampfdurchlässig. Nicht geeignet für waagerechte Flächen im bewitterten Außenbereich, für hohe Wasserbelastung und für Fußböden. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Barevný odstín:

Maschinell abgetönt nach NCS oder RAL-Farbpaletten.

Složení:

Sojaöl-Holzöl-Standöl-Naturharz-Verkochung, Ricinenöl-Standöl, Naturharzester, Isoparaffine, Tonerde, Zinkcarbonat, Kreide, Talkum, Schwerspat, Mineralpigmente, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 300 g/l. EU-Grenzwert max. 400 g/l (Kategorie "e" ab 2010)

Podklad a příprava:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein.

Zpracování:

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor dem Abtönen bei Bedarf Haut entfernen. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Streichen, Rollen, Spritzen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.

A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:

Saugfähige Untergründe grundieren mit LEINOS Grundieröl 220 oder mit 1 Auftrag LEINOS Vorstreichfarbe 810. In Feuchtbereichen und außen mit LEINOS Holzgrund 150. Nach Trocknung über Nacht 1 - 2 Anstriche mit Decklack Mix 845, im Außenbereich 2 - 3 Anstriche mit Decklack Mix 845.

B. Renovierungsanstrich auf vorhandenem Altanstrich:

Nicht intakte Altanstriche müssen mechanisch restlos entfernt werden. Danach Anstrichaufbau wie unter A, bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

C. Renovierungsanstrich auf stark beschädigtem Altanstrich:

Lose sitzende Anstrichteile vollständig entfernen, danach schleifen. Weiterer Anstrichaufbau wie unter A, bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

D. Anstrichaufbau auf Metall, innen und außen:

Metallteile vorher entrostet und laut Herstellerangaben mit Rostschutz auf Alkydharzbasis streichen. Dann 2 - 3 Anstriche Decklack Mix 845, im Außenbereich 3 Anstriche.

Doba schnutí:

Staubtrocken nach ca. 8 - 10 Stunden. Trocken und überarbeitbar nach ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Velikost balení a spotřeba:

Ca. 70 - 100 ml/m² pro Anstrich. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Gebinde	reicht für...*
0,75l	9 m ²
2,4l	29,5 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Skladování a trvanlivost:



Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Likvidace:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky:

LEINOS Verdünnung 200.

GISCODE:

Ö 60

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

LEINOS Decklack-Mix 845 (Farbbeispiele)



Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 07.04.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de