



Vysoce odolný matný olejový nátěr s obsahem vosku a pryskyřice.

Ideální pro vysoce zatěžované dřevěné podlahy a schodiště dřeva, traktový desek na bázi dřeva, a jiné - taky v komerčním sektoru.

Parquetový olej 252

Oblast použití:

Pro základní i konečný interiérový nátěr všech savých materiálů jako je dřevo, terakota, kameninová dlažba, neutrální mazaninové podlahy, desky na bázi dřeva, jako např. OSB desky atd. Zvláště vysoce savé podklady, např. korek, musí být nejdříve opatřeny základním nátěrem Tvrdý olej 240.

Technické vlastnosti:

Oživuje přirozenou strukturu, prohlubuje odstín ošetřených povrchů. Poskytuje neuzavřený, hedvábně matný, odolný a vodu odpuzující povrch, který je do značné míry odolný proti žloutnutí. Testováno na chemickou odolnost v interiéru podle DIN 68861 (např. voda, káva, pivo, cola, červené víno). Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků). Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín:

Bezbarvý.

Složení:

Tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, tungový polymerizovaný olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, kaolín, oxid hlinitý, uhličitán zinečnatý, mastek, izoparafín, mikrokrystalický vosk, oxid křemičitý, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC 390g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie f z roku 2010).

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14%), čistý a bez prachu. Teplota při zpracování by neměla být nižší než 16°C. U nižších teplot se zpomaluje proces sušení. Závěrečné broušení povrchu provádějte brusným papírem nebo mřížkou o zrnitosti nejméně 120.

Zpracování:

Před použitím pečlivě protřepejte! Parquetový olej je připraven k použití. Nanášejte velmi tence a rovnoměrně válečkem s nízkým vlasem nebo stíracím mopem a potom dobře rozetřete. Po 15 - 20 minutách přebytek oleje odstraňte nebo rozetřete zeleným podlahovým padem. Po 16 - 24 hodinách naneste tence druhou vrstvu a vyleštete ji bílým padem. Je-li po prvním nátěru povrch na dotek drsný, přebrouste ho lehce brusným papírem o zrnitosti 150 - 180. Potom důkladně odstraňte brusný prach. U korku může být nanášena i třetí vrstva, předtím ale proveďte zkoušku savosti. Během nanášení i schnutí zajistěte dostatečné větrání.

Pravidelná péče nebo údržba:

Plochy upravené Parquetovým olejem pravidelně čistěte a umývejte Rostlinným mýdlem 930 (max. 10-30 ml v 10 l vody a vytírejte na vlhko, nikdy ne na mokro). Začne-li po čase docházet k opotřebení nebo většímu zašpinění, ošetřete povrch Renovačním olejem 285.

Silně zatěžované povrchy (školy, kanceláře a pod.) můžete častěji ošetřit Renovačním olejem 285, ale nejdříve 4 týdny po čerstvém natření podlahy. Před ošetřením vyčistěte podlahu Rostlinným mýdlem 930. Péči o podlahu Renovačním olejem 285 můžete provádět kdykoliv podle potřeby.

Doba schnutí:

Doba sušení je přibližně 6 - 12 hodin (při 20°C a 50 - 55% relativní vlhkosti vzduchu). Po 16 - 24 hodinách můžete aplikovat druhou vrstvu. Po 3 dnech je povrch odolný, ale plná odolnost nastává až za 7 - 14 dní.

Velikost balení a spotřeba:

Spotřeba 30 - 50 ml/m²; To je přibližně 25 m²/l. Přesná spotřeba závisí na savosti podkladu.

balení vystačí na...*

0,25l	6 m ²
0,75l	18 m ²



balení	vystačí na...*
2,5l	60 m ²
10l	250 m ²

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Skladování a trvanlivost:

V chladu, suchu a obal těsně uzavřený. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků. Na povrchu se může vytvořit tenká krusta, která musí být před novým použitím odstraněna.

Likvidace:

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů.

Odpadový kód: EAK 08 01 11

Ředící a čisticí prostředky:

LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE:

Ö 60 (oleje/vosky, silně rozpuštěné, nearomatizované)

Standardní věty o nebezpečnosti:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Obsah / nádobu správně recyklujte.

Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.

Při sušení zajistěte dostatečné větrání.

Použitě přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.

Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.



Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.06.2026