



## Konečný olejový nátěr obohacený pryskyřicí a voskem.

Vrchní olej na intenzivně používané povrchy jako jsou podlahy, dřevěný nábytek, dřevěný nářadí, vykládající lešticí schopnost. Jako základ se používá Tvrdý olej 240.

### Oblast použití:

Konečný nátěr neuzavírající póry na interiérové plochy, které byly ošetřeny Tvrdým olejem LEINOS 240 nebo jiným podobným výrobkem, zejména na silně namáhaných plochách a pro výrobu nábytku vysoké jakosti.

### Technické vlastnosti:

Tvrdý, vodoodpudivý, paropropustný, finální nátěr, velmi odolný proti poškrábání. Testováno z hlediska užitkových vlastností interiérových laků/lazur na dřevo podle DIN 68861. Testováno z hlediska migračního chování podle DIN EN 71, část 3 a odolnosti proti slinám a potu.

### Barevný odstín:

Bezbarvý až lehce nažloutlý. Neleštěný je hedvábně matný.

### Složení:

lněný olej, vařený lněný olej, ricinový olej, tungový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxid hlinitý, mikrokrystalický vosk, sušidla. Obsah VOC 540g/l. Mezní hodnota EU max. 700 g/l (kategorie "f" od roku 2010)

### Podklad a příprava:

Neošetřené dřevo nejdříve ošetřete základním Tvrdým olejem 240 nebo podobným produktem. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený nečistot a prachu, a také savý. Dřevěné plochy přebrouste brusným papírem o zrnitosti 150 - 180 ve směru vláken.

### Zpracování:

Před použitím pečlivě promíchejte! Aplikace natíráním, válečkem, stříkáním, máčením. Nanášejte šetrně, zabráníte tak problémům při schnutí. Teplota prostoru a povrchu musí být nad 15°C. Výborně vhodné k leštění.

### Doba schnutí:

Při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu je suchý proti prachu po cca 10 - 12 hodinách. Pochůzný a přetíratelný po cca 16 - 24 hodinách. Tento systém vyžaduje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Při zpracování a schnutí produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V objektech bez pohybu vzduchu použijte např. ventilátor, zabráníte tím tvorbě zápachu!

### Velikost balení a spotřeba:

Cca. 10 - 30 ml/m<sup>2</sup>, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

| <i>balení</i> | <i>vystačí na...*</i> |
|---------------|-----------------------|
| <b>0,25l</b>  | 12,5 m <sup>2</sup>   |
| <b>0,75l</b>  | 37,5 m <sup>2</sup>   |
| <b>2,5l</b>   | 125 m <sup>2</sup>    |
| <b>10l</b>    | 500 m <sup>2</sup>    |
| <b>30l</b>    | 1.500 m <sup>2</sup>  |

\* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

### Skladování a trvanlivost:

Skladujte v chladu a suchu. Neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Načaté balení dobře uzavřete. Nepoužité zbytky přelijte do menších nádob.

### Likvidace:



V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschlé zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK/EWC 08 01 11.

### **Ředící a čisticí prostředky:**

Tvrký olej speciál je připraven k přímému použití. Na čištění použijte Ředidlo LEINOS 200.

### **GISCODE:**

Ö 60+

### **Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkáčích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!



---

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.06.2026

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**  
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**